



Garantie fournisseur 10 ans



Classement au feu M1



Norme REACH RoHS respectée



Le film CLEAR 4C est le meilleur moyen de renforcer les vitrages pour faire face aux effractions, bris de verre et sa projection.

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>  
Demandez conseil pour analyser les chocs thermiques

### Caractéristiques :

Transmission des UV :	5%	Réduction éblouissement :	8%
Transmission lumière visible :	90%	Valeur « g » :	0.83
Réflexion lumière visible extérieure :	7%	Valeur « u » :	5.7
Réflexion lumière visible intérieur :	4%	Rejet infrarouge (760-2500 nm)	
Energie solaire totale rejetée :	16%	Coefficient d'ombrage :	0.9
Energie solaire totale rejetée* :	17%	Couleur depuis l'extérieur : TRANSPARENT.	
Ration solaire		Réduction de la déperdition calorifique	
Réflexion énergie solaire :	9%	Résistance à la rupture (kg/cm <sup>2</sup> )	28
Absorption énergie solaire :	8%	Elongation à la rupture	125%
Transmission énergie solaire :	83%	Epaisseur	125μ