



Garantie fournisseur 10 ans



Classement au feu M1



Norme REACH RoHS respectée



Le film MULTIGLASS 66C
La gemme des multi alliage est
soigneusement conçue pour
offrir un maximum de
transparence et une protection
de chaleur très significative.

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m²
Demandez conseil pour analyser les chocs thermiques

Caractéristiques :

Transmission des UV :	1%	Réduction éblouissement :	52%
Transmission lumière visible :	47%	Valeur « g » :	0.36
Réflexion lumière visible extérieure :	29%	Valeur « u » :	4.9
Réflexion lumière visible intérieur :	28%	Rejet infrarouge (760-2500 nm)	80%
Energie solaire totale rejetée :	66%	Coefficient d'ombrage :	0.4
Energie solaire totale rejetée* :	63%	Couleur depuis l'extérieur :	CHAMPAGNE.
Ration solaire			
Réflexion énergie solaire :	47%		
Absorption énergie solaire :	25%		
Transmission énergie solaire :	28%		